



# SFORM DS 60

## ECO-Sformante universale

Scheda Tecnica Ottobre 2015

---

- PRESENTAZIONE** Lo **Sform DS 60** è un disarmante liquido costituito da una miscela di siliconi, acidi grassi, cere solubilizzate e dispersi stabilmente in acqua. E' indicato per ogni tipo di disarmo sia caldo che a temperatura ambiente.
- CARATTERISTICHE** Lo **Sform DS 60** per la sua particolare formulazione consente il trattamento di ogni tipo di cassaforma permettendo la riproduzione fedele di ogni particolare. Permette una facile scasseratura. Non lascia polverino sulla superficie della cassaforma. Consente l'ottenimento di superfici lisce e perfette senza bolle. Le superfici disarmate sono esenti da oli e residui antiadesivi. Protegge le casseforme metalliche dall'ossidazione. Consente la riduzione dei tempi e dei costi del 30 % rispetto ai prodotti tradizionali. **E' assolutamente non inquinante e biodegradabile all'80 %**
- IMPIEGO** Lo **Sform DS 60** è pronto all'uso e si consiglia di usarlo tal quale. Viene applicato sia a spruzzo che a pennello o a rullo a seconda delle superfici da trattare. Per ottenere una sformatura facile e perfetta occorre applicare pochissimo prodotto al fine di ottenere un velo sottile e omogeneo. Su superfici lisce viene applicato in unica passata mentre quelle più porose potrebbero richiedere più mani di **Sform DS 60** (vedi legno grezzo, modelli in gesso o cotto, ecc). Per getti su grandi superfici sia orizzontali che verticali attendere che il prodotto sia completamente asciutto onde evitare che il calcestruzzo lo rimuova per sfregamento. Allo stato asciutto permette scasseri perfetti fino a temperature di 100°C. **Non lasciare i casseri trattati con SFORM DS 60 all'acqua battente per lungo tempo per evitare la rimozione del disarmante.**
- N.B.** Se per frequenti sbalzi di temperatura o eccessiva diluizione dovessero presentarsi sulla superficie del prodotto delle leggere disomogeneità colorate, basta scuoterlo o mescolarlo leggermente per riportarlo in condizioni ottimali.

	Dati	Metodo
<b>DATI TECNICI</b>		
<b>Stato:</b>	Liquido	Visivo
<b>Colore:</b>	Bianco lattescente	Visivo
<b>Densità:</b>	0,970 ± 0,020 kg/dm <sup>3</sup>	IST. 10.06
<b>Concentrazione idrogenionica (pH):</b>	8,50 ± 0,50	IST. 10.05
<b>Diluente tipo:</b>	Acqua	
<b>Diluizioni:</b>	Max. 10 % con acqua	
<b>Infiammabilità:</b>	Non infiammabile	
<b>Stoccaggio :</b>	Il prodotto deve essere stoccato a temperature comprese fra +5° e + 50°C	

**RESA**

La resa è funzione della porosità della superficie del supporto da trattare e comunque non si ha mai un consumo superiore a 0,050 lt di prodotto per m<sup>2</sup>.

**STOCCAGGIO E VALIDITA'**

Il prodotto, nei contenitori originali e ben chiusi e stoccati in ambiente coperto a temperature comprese fra 5°C e +50° C, ha validità di 6 mesi dalla data del documento di trasporto se stoccato nelle confezioni originali perfettamente chiuse..

**AVVERTENZE**

Lo **SFORM DS 60** non contiene solventi e non è infiammabile.

Nel caso di contatto con gli occhi lavarli immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Se l'irritazione non dovesse cessare ricorrere alle cure del medico.

Nel caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone. Nel caso di ingestione o di inalazione ricorrere alle cure del medico.

Non disperdere il prodotto e il contenitore nell'ambiente.

**IMBALLO**

Taniche di plastica da 25 l.  
Cisternette da 1000 l.

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni o secondo sistemi Pentachem. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico.

Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso la PENTACHEM non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.

Pentachem Srl–Via Galvani,3–Zona Ind. Casarola–47832-S.Clemente (RN) Italy Tel.-39.2541.988026–Fax +39.0541.989557–[info@pentachem.it](mailto:info@pentachem.it)–[pentachem@pentachem.it](mailto:pentachem@pentachem.it)



AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =