



Eteri di cellulosa di Pentachem

Viscosità a 20°C (Soluzione 2%, Brookfield LV)

Eteri di cellulosa puri

Penta EC 05	ca 500 mPa.s	Ago 2, 20 rpm
Penta EC 20	18.000 ÷ 23.000 mPa.s	Ago 6, 20 rpm
Penta EC 70	65.000 ÷ 80.000 mPa.s	Ago 7, 12 rpm

Eteri di cellulosa modificati

Penta EC 25 M	20.000 ÷ 25.000 mPa.s	Ago 6, 20 rpm
Penta EC 4119	30.000 ÷ 40.000 mPa.s	Ago 6, 20 rpm
Pentagel RS 619	10.000 ÷ 13.000 mPa.s	Ago 6, 20rpm
Pentagel RS 612/M	35.000 ÷ 40.000 mPa.s	Ago 6, 20 rpm

Eteri di cellulosa a solubilità ritardata

Penta ECP 5	4.000 ÷ 6.000 mPa.s	Ago 4, 20 rpm
Penta ECP 15	13.000 ÷ 18.000 mPa.s	Ago 6, 20 rpm
Penta ECP 30	27.000 ÷ 37.000 mPa.s	Ago 6, 20 rpm
Penta ECP 60	60.000 ÷ 70.000 mPa.s	Ago 7, 12 rpm

Applicazioni

Penta EC 05

Autolivellanti a basso spessore

Penta EC 20

Intonaci, rasanti e colle per cappotto

Penta EC 70

Adesivi e rasanti a base cemento

Penta EC 25 M

Intonaci spruzzati

Penta EC 4119

Adesivi cementizi e colle per cappotti

Pentagel RS 619

Rasanti medio-fini a base cemento

Pentagel RS 612/M

Rasanti e finiture a base cemento e gesso,
stucchi per cartongesso

Penta ECP 5

Idropitture

Penta ECP 15

Idropitture

Penta ECP 30

Idropitture e stucchi

Penta ECP 60

Idropitture e stucchi