

PENTAMIX ADX 101-102-115

Éthers d'amidon

Fiche Technique Octobre 2015

PRÉSENTATION

Les Pentamix ADX 101-102-115 sont des éthers d'amidon à employer comme modificateurs de la viscosité et de la rhéologie des mortiers pré-mélangés à base de ciment, à base de gypse et/ou de résines.

CARACTERISTIQUES Les Pentamix ADX modifient le comportement rhéologique de tout mélange et en facilitent l'application et le finissage.

> En présence de chaux hydratée ils augmentent la thixotropie des mélanges, ne changeant pas la demande en eau; ils sont donc bien indiqués pour les enduits qui tendent à la coulure.

Ils intègrent l'action thixotropique des éthers de cellulose sans modifier la rétention d'eau.

Cela permet d'obtenir un bon anti-glissement à l'état de repos : caractéristique essentielle pour les produits projetés. Ils améliorent la maniabilité à la règle et la fluidité superficielle sous l'action des outils pendant la mise en œuvre. Ils évitent à l'enduit de coller à la règle en facilitant le lissage et le travail des operateurs.

Les Pentamix ADX sont employés comme des correctifs pour la préparation des enduits et des ragréages pré-mélangés à base de ciment, chaux hydratée ou hydraulique et des mélanges à base de gypse, en particulier avec des inertes brisés ou mixtes. Les produits sont normalement ajoutés aux autres composants pendant l'opération de mélange jusqu'à une homogénéisation totale.

Pour éviter des pertes d'adjuvant pendant le mélange, on conseille de limiter l'aspiration de la poudre, en particulier s'ils sont ajoutés à l'état pur comme derniers composants.

EMPLOI

DONNÉES TECHNIQUES

| | Données | Méthode | |
|----------------------------|-----------------------------------|------------|--|
| État: | Poudre | Visuel | |
| Couleur: | Blanc ivoire- beige | Visuel | |
| Masse volumique apparente: | $0,650 \pm 0,150 \text{ kg/dm}^3$ | IST. 10.07 | |
| Humidité : | max. 4,0% | IST. 10.04 | |
| Solubilité dans l'eau: | soluble | IST. 10.21 | |
| Matière active : | min. 96% | | |

| Produit | Viscosité | Granulometrie | Enduits à base de | Ragréages à base de | Enduits à base de | Ragréages mastics à |
|------------------|--------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | mPa.s | < a 0,300 mm | ciment | ciment | gypse | base de gypse |
| PENTAMIX ADX 101 | 1000 – 3000 | min. 40 % | 2 | 2 | 2 | <u> </u> |
| PENTAMIX ADX 102 | 1000 – 3000 | min. 95 % | <u></u> | 2 | <u>O</u> | <u>()</u> |
| PENTAMIX ADX 115 | 8000 - 11000 | min. 40 % | ₩ | 2 | 2 | 2 |

(Brookfield RV solution 5 %)

Utilisation possible

Recommandée

DOSAGE Le dosage normal des **Pentamix ADX** est de 0,02 ÷ 0,2 % sur le poids du

mélange sec en fonction du résultat désiré.

STOCKAGE ET VALIDITÉ S'ils sont stockés dans un lieu sec et dans les sacs originaux parfaitement fermés,

les Pentamix ADX ont une validité de 12 mois.

L'humidité éventuellement absorbée par le produit n'en compromet pas l'efficacité,

mais cela rend son dosage difficile et imprécis outre à une distribution non

homogène dans le mélange fini.

On conseille donc de fermer soigneusement les sacs après chaque utilisation.

RECOMMANDATION Les Pentamix ADX sont normalement inoffensifs au contact avec la peau et on les emporte aisément avec de l'eau et du savon. Le contact avec les yeux peut causer des rougeurs passagères qui disparaissent en rinçant les yeux à l'eau courante. Leur inhalation peut causer une légère irritation des premières voies respiratoires : l'utilisation d'un masque anti-poudre est donc recommandée.

> En cas de perte accidentelle il faut recueillir le matériel à l'état sec et l'écouler dans une décharge autorisée. Ne jamais utiliser d'eau : ils rendent les surfaces glissantes

et dangereuses. Pour toute information consultez la fiche de sécurité.

EMBALLAGE Sacs en papier de 25 kg.

Les données techniques indiquées dans cette fiche ont été enregistrées au moyen d'essais et des règles standardisées ou leurs modifications, selon les systèmes Pentachem. Les modalités appliquées peuvent être demandées à notre service technique.

Ce qui est indiqué dans cette fiche technique représente le mieux de nos connaissances et de nos expériences. De toute façon on conseille d'effectuer des essais techniques préventives pour des emplois différents de ceux étant indiqués. En tout cas, PENTACHEM Srl n'assume aucune responsabilité pour des dégâts ou défauts causés par l'emploi de ses produits, les conditions d'emploi n'étant pas sous son contrôle. PENTACHEM Srl Informe aussi que son service technique est à la disposition de la clientèle pour tout renseignement inhérent à l'emploi correct de ses produits.

Pentachem SrI-Via Galvani,3-Zona Ind. Casarola-47832-S.Clemente (RN) Italy Tel.-39.2541.988026-Fax +39.0541.989557-info@pentachem.it-pentachem@pentachem.it

