

PENTA EC 6120

Cellulose modifiée pour enduits fins prémélangés

Fiche Technique Avril 2023

PRÉSENTATION

Penta EC 6120 est un éther de cellulose modifié spécifique pour les enduits pré-mélangés à base de ciment à granulométrie fine et très fine applicable à la truelle.

CARACTÉRISTIQUES

Penta EC 6120 améliore l'étalement et le soyeux des enduits fins. Ayant une forte rétention d'eau, il est capable de faire mieux couler le mortier sous l'outil même en couches minces.

EMPLOI

Le dosage du **Penta EC 6120** est compris entre 0,15 et 0,5% sur le poids du mélange sec selon l'effet recherché.

DONNÉES TECHNIQUES

	Données	Méthode
État :	Méthyl hydroxypropylcellulose	
Couleur :	Poussière	Visuel
Masse volumétrique apparente :	Blanc - Ivoire	Visuel
Matière active :	0,500 ± 0,100 kg/dm ³	IST. 10.07
Granulométrie :	Mini 96 % < 0,300 mm.	IST. 10.09
pH ^{20°C} (sol. 2%) :	4,0 % maximum	IST. 10.04
Humidité :	Min 60 % après 8 min.; min. 35% après 30'	IST. 10.08
Contenu en Cl ⁻ :	35000 – 40000 mPa.s (2% sol. Brookfield RV, broche 6, 20 rpm)	IST. 10.21
Solubilité dans l'eau :	faible	

STOCKAGE ET VALIDITÉ

Penta EC 6120, s'il est stocké dans un endroit frais et sec et dans les sacs d'origine parfaitement fermés, il est valable 12 mois à compter de la date du document de transport. Il est donc conseillé de bien refermer les sachets après chaque prélèvement.

RECOMMANDATION

Avant de l'utiliser, il est conseillé de lire la fiche d'information relative.

EMBALLAGE

Sacs en papier de 25 kg.

Ce qui est indiqué dans cette fiche technique représente le mieux de nos connaissances et de nos expériences. De toute façon on conseille d'effectuer des essais techniques préventifs. En tout cas, PENTACHEM Srl n'assume aucune responsabilité pour des dégâts ou défauts causés par l'emploi de ses produits car les conditions d'emploi ne sont pas sous son contrôle. PENTACHEM Srl informe aussi que son service technique est à la disposition de la clientèle pour tout renseignement inhérent à l'emploi correct de ses produits.