

PENTA EC 6120

Cellulosa modificata per rasanti premiscelati di tipo fine

Scheda Tecnica Aprile 2023

PRESENTAZIONE	Penta EC 6120 è un etere di cellulosa modificato specifico per rasanti premiscelati a base cemento ed a granulometria fine e finissima applicabili a spatola.
CARATTERISTICHE	Penta EC 6120 migliora la spatolabilità e la setosità dei rasanti fini. Avendo una forte ritenzione d'acqua è in grado di apportare una maggiore scorrevolezza della malta sotto l'attrezzo anche a spessori sottili.
DOSAGGIO	Il dosaggio del Penta EC 6120 è compreso fra lo 0,15 e lo 0,5 % sul peso della miscela secca a seconda dell'effetto desiderato.

	Dati	Metodo
DATI TECNICI	Composizione	Methyl Hydrossipropylcellulose
	Stato:	Polvere Visivo
	Colore:	Bianco - Avorio Visivo
	Massa volumica apparente:	0,500 ± 0,100 kg/dm ³ IST. 10.07
	Granulometria:	Min. 96% < 0.300 mm. IST. 10.09
	Umidità:	Max. 4.0% IST. 10.04
	Ritenzione d'acqua :	Min. 60 % dopo 8 min.; min. 35% dopo 30' IST. 10.08
	Viscosità a 20°C:	35000 – 40000 mPa.s (sol. 2%. Brookfield RV, spindle 6, 20 rpm) IST. 10.21
	Attività superficiale:	debole

STOCCAGGIO E VALIDITA'	Penta EC 6120 , stoccato in luogo fresco ed asciutto e nei sacchi originali perfettamente chiusi, ha validità di 12 mesi, dalla data del documento di trasporto. Si consiglia pertanto di richiudere accuratamente i sacchi dopo ciascun prelievo.
AVVERTENZE	Prima del suo utilizzo si consiglia di leggere la relativa scheda informativa.
IMBALLO	Sacchi di carta da 25 kg.

Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque di eseguire prove preventive. In ogni caso la PENTACHEM non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.